

Opis

Dvokomponentna tekoča kovina na epoksi osnovi za reparaturo v avtomobilski industriji.



Lastnosti izdelka

- nanašanje na vse vrste kovin (golo in galvanizirano jeklo, litine, alu, baker, medenina), les, plastiko, steklo, keramiko
- odporno -40°C do 120°C
- možnost mehanske obdelave in prebarvanja (po strditvi)
- gostota: 1,3 g/ml
- natezna trdnost: 14-18 N/mm²
- delež suhe snovi 100%

Priprava podlage

Površine morajo biti čiste, suhe in razmaščene. Kjer je možno, matirati površini za povečan oprijem.

Nanašanje

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|  | <p>Mešalno razmerje</p> <p>Uporabite mešalni nastavek!</p> <table data-bbox="475 1189 1106 1272"> <tr> <td>Komponenta A</td> <td>1 (volumski del)</td> </tr> <tr> <td>Komponenta B</td> <td>1 (volumski del)</td> </tr> </table> | Komponenta A | 1 (volumski del) | Komponenta B | 1 (volumski del) | | |
| Komponenta A | 1 (volumski del) | | | | | | |
| Komponenta B | 1 (volumski del) | | | | | | |
| | <p>Nanašanje</p> <p>Pred nanosom naredite test na podobnem materialu. Zmes je potrebno iz mešalne pištrole takoj po mešanju prenesti direktno na površino.</p> <p>Debelina sloja: minimalno 0,1-0,2 mm</p> | | | | | | |
|  | <p>sušenje pri 20°C</p> <table data-bbox="475 1552 1090 1682"> <tr> <td>obdelovalni čas</td> <td>4 - 6 min</td> </tr> <tr> <td>minimalna trdnost</td> <td>10 - 12 min</td> </tr> <tr> <td>popolnoma suho / prebarljivo</td> <td>120 - 180 min</td> </tr> </table> | obdelovalni čas | 4 - 6 min | minimalna trdnost | 10 - 12 min | popolnoma suho / prebarljivo | 120 - 180 min |
| obdelovalni čas | 4 - 6 min | | | | | | |
| minimalna trdnost | 10 - 12 min | | | | | | |
| popolnoma suho / prebarljivo | 120 - 180 min | | | | | | |

Komplementarni izdelki

Mešalne konice (Št.art 4942)

Application Gun (Št.art. 4905)

| Št. izdelka | Barva | Vsebina | Pakiranje |
|-------------|-------|---------|-----------|
| 2552 | siva | 50 ml | 2 |

Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.