

Opis

Univerzalni mehak poliestrski kit.





Lastnosti izdelka

- Lahko nanašanje
- Oprejem na kovino, les, steklena vlakna in stare pobarvane površine
- Odlikuje ga neporoznost in neposedanje
- Mehka brusilnost

Priprava podlage

Površine morajo biti čiste, suhe, brez rje in razmaščene.

Nanašanje

	Mešalno razmerje 6030 MultiBond 100 (vol.) 6065 Trdilec za poliestrski kit 2 – 3 % (ne predozirati) Temeljito zmešajte kit in trdilec do enakomerne obarvanosti. Ne predozirati! Prekomerna količina trdilca lahko povzroči spremembo barve baze.
	Nanašanje Temperatura min. +10°C
	Sušenje Pri 20°C 20 – 25 min Potlife pri 20°C 5 – 6 min
	Brušenje Samo suho brušenje Prvo brušenje P80 – P120 Drugo brušenje P120 – P240

Komplementarni izdelki

6065 Trdilec za poliestrski kit

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
6030	/	1,8 kg	6

VOC

VOC 2004/42/II(b) (250)<250

Rok uporabe

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.