

CARFIX UHS CLEAR COAT 650 2+1

Ver.: 2020-5

Vrhunski akrilni UHS bezbojni lak odlikuje se brzim sušenjem a ne umanjuje njegov odličan izgled.

Osobine proizvoda

- jednostavno nanašanje, odlično razlijevanje, odličan sijaj
- brzo sušenje, samo 20 min/60 °C
- poliranje je moguće odmah nakon hlađenja
- vrhunsko zadržavanje sjaja i UV zaštita
- prema VOC direktivi (>420 g/L)

Priprema podloge

Temeljni premaz mora biti potpuno suh.

Nanošenje

Omjer miješanja

650 Carfix UHS bezbojni lak	2 (vol.)
653 Hardener (brzi)/655 (srednji)	1 (vol.)
105 Akrilni razrjeđivač (srednji)	0 – 5 %

Lakirni pištolj /tlak nanošenja	1,2 – 1,4 mm 2,0 – 2,5 bar
--	-------------------------------

Nanošenje

Broj nanosa:	1,5 – 2
Sušenje između nanosa (20 °C):	5 – 10 min
Debljina suhog filma:	50 – 60 mikrona

Sušenje

Suho za poliranje (60 °C)	15 – 25 min
Suho za poliranje (20 °C)	8 – 10 h
IR	10 – 15 min
Pripremljen za upotrebu	30 – 45 min

Dodatni proizvodi

653 (brzi)/655 (srednji) UHS Utvrđivač
105 Akrilni razrjeđivač (srednji)

Testiranje materijala

Za svako testiranje materijala (test prijema, "stone-chip" test, otpornost na kemikalije, test slane komore...), potrebno je pričekati najmanje 15 dana od primjene.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
650-1	/	1 L	12
650-5	/	5 L	3

CARFIX UHS CLEAR COAT 650 2+1

Ver.: 2020-5

VOC

VOC 2004/42/IIB(d) (420) <420

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalne pohrane i neotvorene ambalaže.

Omjer miješanja po težini

Potreban volumen miješanog laka (ml)	Težina lak	Težina Lak + utvrđivač	Težina Lak + utvrđivač + razrjeđivač
100	64	96	102
250	159	240	254
330	210	317	335
600	319	480	508
750	478	720	762
1000	638	959	1016

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABU!

Pažljivo pročitajte upute!

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, stoga je uvijek potrebno koristiti / nositi odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom rada. Za daljnje informacije pročitajte naljepnicu / upute na pakiranju i sigurnosnim tablicama proizvoda. Osoba koja koristi ovaj proizvod u druge svrhe i pod drugim uvjetima propisanim ovim Tehničkim listom, djeluje na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za poštivanje i pridržavanje lokalnih uvjeta. Materijali su napisani za profesionalnu uporabu, obučeno osoblje koje koristi odgovarajuću opremu i nije namijenjeno za opću upotrebu. Informacije i opisane metode temelje se na najboljim informacijama i znanjima koje imamo i služe uglavnom kao smjernice za optimalno korištenje proizvoda, bez odgovornosti za izvedbu, rezultate ili prikladnost za svaku upotrebu. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili pojavu ozljeda koje proizlaze iz korištenja proizvoda. Prije uporabe, korisnik mora provjeriti je li to najnovija verzija Tehničkog lista. Svi proizvodi navedeni u ovom Tehničkom listu su zaštitni znakovi tvrtke Silco d.o.o.