

Opis

Temelj za nanašanje direktno na neobdelane plastične materiale, ki so odporni na organska topila. 7025 se lahko prebarva z vsemi običajnimi baznimi laki (na vodni ali topilni osnovi) kot tudi z ostalimi 1K in 2K premazi. Ni potrebe po termični obdelavi plastike pred nanašanjem DTP primerja. Nanašanje temeljnega materiala na plastične dele bo vsaj 2x hitrejše od tradicionalnega nanašanja plastičnih temeljnih materialov.

Lastnosti izdelka

- odličen oprijem na različne plastične podlage (PP, PP-EPDM, PVC, ABS ...)
- nanašanje mokro-na-mokro (brez brušenja podlage, brez brušenja pred nanašanjem naslednjega premaza)
- minimalni čas odzračevanja pred nanašanjem drugega premaza (20°C): 10 min
- maksimalni čas odzračevanja pred nanašanjem drugega premaza (20°C): 24 h
- gladek izgled končne lakirane površine


Priprava podlage

Plastike ni potrebno predhodno segrevati ali matirati/brusiti.

Temeljito operite podlago s čisto vodo. Očistite, osušite in razmastite površino z ustreznim antisilikonskim čistilom (art. 9515) ter obrišite do suhega. Dodatno lahko za zmanjšanje statične elektrike uporabite antistatično krpo (art. 2215).

Ne uporabljajte na plastičnih delih, ki že imajo tovarniško nanešen temeljni premaz oz. le-tega obrusite s plastike. Če niste prepričani za kakšno vrsto plastike gre, naredite test oprijema. Če je obstojnost tovarniškega primerja na redčilo 7050 ali nitro redčilo slaba, potem je bolje, da se ga pobrusi.

Nanašanje



Izdelek je primeren za uporabo!

Dozo temeljito premešajte, dokler se mešalne kroglice ne premikajo neovirano.



Nanašanje

Število nanosov: 1 – 1,5 (1 rahel sloj in 1 polni sloj)

Razdalja nanašanja: 15 – 20 cm

Debelina suhega filma: 15 – 30 mikronov

Po končani uporabi obrnite dozo na glavo in pritisnite, dokler se šoba ne očisti. Priporočljivo je, da se izdelek pripravljen za uporabo nanaša pri temperaturah višjih od 15 °C.

Sušenje (20°C)

Minimalen čas za prebarvanje:	10 – 15 minut
Maksimalen čas za prebarvanje:	24 h
Končna trdota:	24 h

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
7026-C-0,5	/	500 ml	12

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Additional Information

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.