

Opis

Enokomponentna specialna strukturna barva za plastične elemente karoserije.


Lastnosti izdelka

- nanos neposredno brez primerja
- hitro sušenje
- dobra pokrivnost
- regulacija strukture z oddaljenostjo brizganja

Priprava podlage

Površine morajo biti pred obdelavo čiste, suhe in razmaščene.

Nanašanje



Izdelek je pripravljen za uporabo!

Pločevinko temeljito pretresite dokler se mešalne kroglice ne premikajo neovirano.



Število nanosov: 2 – 3

2 – 3

(regulirajte strukturo s številom slojev in razdaljo nanašanja)

Razdalja nanašanja: 20 – 30 cm

20 – 30 cm

Odzračevanje: 1 – 2 min

1 – 2 min

Po končani uporabi obrnite dozo na glavo in pritisnite, dokler se šoba ne očisti. Priporočljivo je, da se izdelek nanaša pri temperaturah višjih od 15 °C.



Sušenje

Prašno suho (20°C) 5 – 10 min

5 – 10 min

Suho na dotik (20°C) 20 – 30 min

20 – 30 min

Popolnoma suho (20°C) 24 h

24 h

Št. izdelka	Opis	Vsebina	Pakiranje
9008-A-0,5	Antracitna	500 ml	12
9008-B-0,5	Črna	500 ml	12

VOC

VOC 2004/42/IIIB(e) (840) 820

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.