

Opis


HS akrilni mat bezbojni lak.

Osobine proizvoda

- Jenostavno nanošenje, odlično razlivanje bez oblaka.
- Visok stupanj motnoće, visoka otpornost na ogrebotine
- ravna i gladka površina
- moguće nanošenje na boje na vodeni bazi ili bazi otapala

Priprema podloge

Bazni nanos mora biti potpuno suh.

Nanošenje**Mixing ratio**

9500 Maxx Matt	3 (vol.)
9230/9250/9270 2K utvrđivač	1 (vol.)
7050 Maxx Thinner	20 – 30 %

**Lakirni pištolji /tlak nanošenja**

Gornji lončić 1,3 mm	1,8 – 2,0 bar
Donji lončić	Po uputama proizvođača.

**Nanošenje**

Broj nanosa:	2 - 3
Odzričivanje između nanosa:	10 - 15 min
Debljina suhog filma:	40 - 50 mikrona

**Sušenje**

Kod 60°C	20 – 30 min
IR (kratki valovi)	10 – 25 min
Kod 20°C	18 – 24 h
Pripremljen za upotrebu (20°C)	150 – 180 min

Komplementarni proizvodi

9230 (brzi); 9250 (standard); 9270 (spori) 2K trdilec
7050 Maxx Thinner

Testiranje materijala

Za bilo kakvo testiranje materiala (test prljanja, "stone-chip" test, kemijska postojanost, test u slanoj komori ...) potrebno je sačekati minimalno 15 dana od nanošenja.

Br. proizvoda	Opis	Sadržaj	Pakiranje
9500-1	/	1 L	12

HOS

VOC 2004/42/IIB(e) (840)<550

Rok upotrebe

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje u slučaju normalnog skladištenja i neotvorene ambalaže.

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Uvijek pročitajte upute.

VAŽNO: Ovaj proizvod sadrži opasne tvari, zato je prilikom upotrebe uvijek potrebno upotrebljavati/nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Za više informacija pročitajte oznake/upute na ambalaži i sigurnosnom listu proizvoda. Osoba, koja upotrebljava ovaj proizvod za druge namjene i pod drugim okolnostima, kao što jih predpisuje ovaj tehnički list, radi na vlastitu odgovornost. Korisnik je odgovoran za pridržavanje i ispunjavanje lokalnih propisa/zakona.

Navedeni materijali proizvedeni su za profesionalnu upotrebu, stručno osposobljeno osoblje, koje upotrebljava pripadajuću opremu i nisu namijenjeni za opću upotrebu.

Informacije i navedene metode temelje na najboljim informacijama i saznanjima s kojima raspolažemo i služe u glavnom kao putokaz za optimalno upotrebu proizvoda, bez odgovornosti za izvođenje, rezultate ili adekvatnosti za bilo kakvu upotrebu. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponašanje proizvoda ili uzrokovanje povreda, koje proizlaze iz upotrebe proizvoda. Prije upotrebe korisnik mora provjeriti, da li je to posljednja verzija tehničkog lista.

Svi proizvodi, navedeni u tom tehničkom listu robne su marke u vlasništvu Silco d.o.o. smernice za optimalno uporabu izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.

Tablica 1 – Omjer mješanja po težini

Potrebna količina smjese laka (ml)	Težina laka	Težina: Lak + Utvrđivač	Težina: Lak + Utvrđivač + Razređivač
100	67	89	101
250	166	222	252
330	220	293	332
500	333	445	503
750	499	667	755
1000	665	889	1007